

MP20S

POLYURETHANE POLYURÉTHANE

finishing top coat - couche supérieure de finition

primer

chemical treatment - traitement chimique

galvanized steel - acier galvanisé

chemical treatment - traitement chimique

back coat

Substrate:
galvanized Z275
Anti-corrosion primer:
polyurethane primer
Back coat:
epoxy-polyester

Substrat:
galvanisé Z275
Apprêt anti-corrosion:
apprêt polyuréthane
Back coat:
époxy-polyester

APPLICATION

APPLICATION

Building sector - roofing and wall

Secteur du bâtiment - couverture et mur

INSTALLING

INSTALLATION

This cycle is recommended for use both in normal environments and in environments where the radiation conditions are particularly severe. Ce cycle est recommandé pour une utilisation à la fois dans des environnements normaux et dans des environnements où les conditions de rayonnement sont particulièrement sévères

WARRANTY

GARANTIE

35 years

35 ans

CHARACTERISTICS

CARACTÉRISTIQUES

acc. to **EN 10169**

Specular gloss - Brilliance spéculaire

30

Appearance - Apparence

Smooth - Lisse

Flexibility after bending - Flexibilité après pliage

1,5 T

Impact resistance - Résistance aux chocs

18 J

Pencil hardness - Dureté crayon

Not lower than F - Pas inférieur à F

Salt spray resistance - Résistance au brouillard salin

750 hours neutral salt spray exposure - 750 heures d'exposition au brouillard

Resistance to solvent - Résistance aux solvants

min. 100 dc MEK

UV Resistance - Résistance aux UV

RUV 4

Corrosion class - Classe de corrosion

RC5

Acid/base resistance - Résistance acide/base

Good (in relation to the % dilution) - Bon (par rapport au % de dilution)

Resist. to mineral oils - Résistance aux huiles minérales

Excellent - Excellent

Fire classification - Classification au feu

A1 ^(*)

COATING SYSTEM SYSTÈME DE REVÊTEMENT

MP20S

PRIMER A Thickness - Épaisseur

30 µm

TOP COAT A Thickness - Épaisseur

20 µm

PRIMER/BACK B Thickness - Épaisseur

10 µm

TOP COAT B Thickness - Épaisseur

-

^(*) after checking the type of color - après avoir vérifié le type de couleur