

MP4HD

finishing top coat - couche supérieure de finition

primer

chemical treatment - traitement chimique

galvanized steel - acier galvanisé

chemical treatment - traitement chimique

back coat

MODIFIED POLYURETHANE POLYURÉTHANE MODIFIÉ

Substrate:
galvanized Z275
Anti-corrosion primer:
polyurethane primer
Back coat:
epoxy-polyester

Substrat:
galvanisé Z275
Apprêt anti-corrosion:
apprêt polyuréthane
Back coat:
époxy-polyester

APPLICATION APPLICATION	Housebuilding, particularly for walls at sight, coverages, sandwich panels and gutter. High-quality product Construction de maison, notamment pour les murs à vue, les couvertures, les panneaux sandwich et les gouttières Produit de haute gamme gamma			
INSTALLING INSTALLATION	Severe and high UV irradiation conditions Conditions d'irradiation UV sévères et élevées			
WARRANTY GARANTIE	25 years 25 ans			
CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES acc. to EN 10169	Specular gloss - Brillance spéculaire	0-10		
	Appearance - Apparence	Wrinkled - Plissé		
	Flexibility after bending - Flexibilité après pliage	1,5 T		
	Impact resistance - Résistance aux chocs	18 J		
	Pencil hardness - Dureté crayon	Not lower than F - Pas inférieur à F		
	Salt spray resistance - Résistance au brouillard salin	750 hours neutral salt spray exposure - 750 heures d'exposition au brouillard		
	Resistance to solvent - Résistance aux solvants	min. 100 dc MEK		
	UV Resistance - Résistance aux UV	RUV 4		
	Corrosion class - Classe de corrosion	RC5		
	Acid/base resistance - Résistance acide/base	Good (in relation to the % dilution) - Bon (par rapport au % de dilution)		
Resist. to mineral oils - Résistance aux huiles minérales	Excellent - Excellent			
Fire classification - Classification au feu	A1			
COATING SYSTEM SYSTÈME DE REVÊTEMENT	PRIMER A Thickness - Épaisseur	TOP COAT A Thickness - Épaisseur	PRIMER/BACK B Thickness - Épaisseur	TOP COAT B Thickness - Épaisseur
MP4HD	15 µm	30 µm	10 µm	-

*referring to standard thickness ≤ 0,6 mm - *en référence à une épaisseur standard ≤ 0,6 mm