

MP4HD

finishing top coat - couche supérieure de finition

primer

chemical treatment - traitement chimique

galvanized steel - acier galvanisé

chemical treatment - traitement chimique

back coat

MODIFIED POLYURETHANE POLYURÉTHANE MODIFIÉ

Substrate:
galvanized Z275
Anti-corrosion primer:
polyurethane primer
Back coat:
epoxy-polyester

Substrat:
galvanisé Z275
Apprêt anti-corrosion:
apprêt polyuréthane
Back coat:
époxy-polyester

| | | |
|---|--|---|
| APPLICATION APPLICATION | Housebuilding, particularly for walls at sight, coverages, sandwich panels and gutter. High-quality product Construction de maison, notamment pour les murs à vue, les couvertures, les panneaux sandwich et les gouttières Produit de haute gamme gamma | |
| INSTALLING INSTALLATION | Severe and high UV irradiation conditions Conditions d'irradiation UV sévères et élevées | |
| WARRANTY GARANTIE | 25 years 25 ans | |
| CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES acc. to EN 10169 | Specular gloss - Brillance spéculaire | 0-10 |
| | Appearance - Apparence | Wrinkled - Plissé |
| | Flexibility after bending - Flexibilité après pliage | 1,5 T |
| | Impact resistance - Résistance aux chocs | 18 J |
| | Pencil hardness - Dureté crayon | Not lower than F - Pas inférieur à F |
| | Salt spray resistance - Résistance au brouillard salin | 750 hours neutral salt spray exposure - 750 heures d'exposition au brouillard |
| | Resistance to solvent - Résistance aux solvants | min. 100 dc MEK |
| | UV Resistance - Résistance aux UV | RUV 4 |
| | Corrosion class - Classe de corrosion | RC5 |
| | Acid/base resistance - Résistance acide/base | Good (in relation to the % dilution) - Bon (par rapport au % de dilution) |
| Resist. to mineral oils - Résistance aux huiles minérales | Excellent - Excellent | |
| Fire classification - Classification au feu | A1 | |

| COATING SYSTEM SYSTÈME DE REVÊTEMENT | PRIMER A Thickness - Épaisseur | TOP COAT A Thickness - Épaisseur | PRIMER/BACK B Thickness - Épaisseur | TOP COAT B Thickness - Épaisseur |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| MP4HD | 15 µm | 30 µm | 10 µm | - |