

Coateel® MP4HD

finishing top coat - Wykończenie wierzchniej warstwy

primer

chemical treatment - obróbka chemiczna

galvanized steel - stal galwanizowana

chemical treatment - obróbka chemiczna

back coat

MODIFIED POLYURETHANE MODYFIKOWANY POLIURETAN

Substrate:

galvanized Z275

Anti-corrosion primer:

polyurethane primer

Back coat:

epoxy-polyester

Wsparcie:

galwanizowana Z275

Podkład antykorozyjny:

podkład poliuretanowy

Back coat:

epoksydowo-poliestrowa

APPLICATION ZASTOSOWANIE	Housebuilding, particularly for walls at sight, coverages, sandwich panels and gutter. High-quality product Budownictwo domowe, szczególnie na ściany w zasięgu wzroku, pokrycia, płyty warstwowe i rynny. Produkt wysokiej klasy
INSTALLING INSTALOWANIE	Severe and high UV irradiation conditions Surowe i wysokie warunki napromieniowania UV
WARRANTY GWARANCJA	25 years 25 lat

CHARACTERISTICS CHARAKTERYSTYKA acc. to EN 10169	Specular gloss - Połysk	0-10
	Appearance - Wygląd	Wrinkled - Pomarszczone
	Flexibility after bending - Elastyczność po odkształceniu	1,5 T
	Impact resistance - Odporność na uderzenia	18 J
	Pencil hardness - Twardość ołówkowa	Not lower than F - Nie mniej niż F
	Salt spray resistance - Odporność na mgłą solną	750 h. neutral salt spray exposure - 750 godzin ekspozycji na neutralną mgłą solną
	Resistance to solvent - Odporność na rozpuszczalniki	min. 100 dc MEK
	UV Resistance - Odporność na promieniowanie UV	RUV 4
	Corrosion class - Klasa korozyjności	RC5
	Acid/base resistance - Odporność na kwasy/zasady	Good (in relation to the % dilution) - Dobre (w stosunku do rozcieńczenia %)
	Resist. to mineral oils - Odporność na oleje mineralne	Excellent - Doskonałe
Fire classification - Klasyfikacja ogniowa	A1	

COATING SYSTEM SYSTEM POWLEKANIA	PRIMER A Thickness - Grubość	TOP COAT A Thickness - Grubość	PRIMER/BACK B Thickness - Grubość	TOP COAT B Thickness - Grubość
MP4HD	15 µm	30 µm	10 µm	-

*referring to standard thickness ≤ 0,6 mm - *dotyczy standardowej grubości ≤ 0,6 mm